








DATE TEHNICE

MULTILIGHT

CHIT USOR

PROPRIETATI		
<p>Chitul MULTILIGHT este un chit multifunctional de umplere si finisare. Datorita componentelor sale speciale densitatea produsului este cu 40% mai mica decat densitatea majoritatilor produselor similare de pe piata. Tot datorita acestor componente are o aplicare usoara, elasticitate sporita si un timp de uscare mai redus.</p>		
SUBSTRATURI		
lamine poliesteric	se slefuieste uscat cu P80-P120 si se degreseaza apoi cu PLUS 780	
otel	se degreseaza, se slefuieste uscat cu P80-P120, degreseaza din nou	
otel galvanizat	se degreseaza, se matuieste cu laveta abraziva, se degreseaza din nou	
aluminiu	se degreseaza, se matuieste cu laveta abraziva, se degreseaza din nou	
grunduri acrilice bicomponente	se degreseaza, se slefuieste uscat uscat cu P220-P280, se degreseaza din nou	
vopsea veche	se degreseaza, se slefuieste uscat uscat cu P220-P280, se degreseaza din nou	
ATENTIE		
<p>A nu se aplica direct pe grunduri reactive, pe produse nitrocelulozice si produse acrilice monocomponente. Chitul adera la toate tipurile de otel galvanizat.</p>		
AMESTEC		
	CHIT INTARITOR	VOLUM
		100 ml
		2 ml
TIMPUL DUPA COMBINARE		
3 pana la 6 min la 20°C.		

USCAR		
20 pana la 30 min la 20°C. Timpul poate fi scurtat la 10 minute la maxim 60°C.		
ACOPERIRE		
Chituri poliesterice finale,spray-uri, grunduri acrilice.		
CONDITII DE APLICARE		
Se aplica la o temperatura minima de +10°C.		
APLICARE		
	Curatati si slefuiti suprafata	
	Degresati cu PLUS 780	
	Amestecati componentele pana ajungeti la o culoare uniforma. Componente: Aduagati 100g de CHIT MULTILIGHT la 2g de INTARITOR. Timp:3 pana la 6 minute la 20°C	
	Aplicati cu spaclul un strat de max.5mm.	
	20 pana la 30 min la 20°C	
	INITIAL	FINAL
	P80-P120	P120-P240
CULOARE		
Alb		
COMPUSI ORGANICI VOLATILI (VOC)		
VOCII/B/b limit*		250g/l
Actual VOC content		90g/l

* Pentru intreg amestecul	
CURATAREA ECHIPAMENTULUI	
solvent NC, THIN 888 sau acetona	
CONDITII DE DEPOZITARE	
A se pastra in incaperi racoroase, departe de surse de caldura si de foc deschis. Se vor evita razele directe ale soarelui.	
TERMEN DE VALABILITATE	
CHIT MULTILIGHT	12 luni /20°C
INTARITOR	18 luni /20°C
PROTECTIA MUNCII	
A se vedea FISA DE PROTECTIE A MUNCII	
NOTE	
Doar pentru uz profesional	
ALTE INFORMATII	
Numar de inregistrare: 000024104	
Produsele noastre sunt rezultatul unei experiente și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceti un test cu produsul pentru a vedea eventualele reactii la diferite materiale.	